

M020

X-FLEX

Borracha Elástica Acrílica (Pisável)



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Borracha elástica de resina acrílica estirénica.

Cores disponíveis



DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

Impermeabilização de terraços, coberturas, algerozes, fachadas, empenas, varandas, floreiras, chaminés, reparação de telhas, chapas de fibrocimento, chapas galvanizadas, chapas tipo sandwich, etc...

VANTAGENS

Fácil aplicação, **2 em 1 (pinta e impermeabiliza)**, auto-lavável.

MODO DE APLICAÇÃO

X-FLEX pode ser aplicado com rolo, trincha ou máquina de pintura. Em áreas grandes (mais de 20m²) deve ser incorporado na 1ª demão FIBRAX-T60 (malha de fibra de vidro anti-alkalina) aumentando a resistência do produto depois de seco. Em terraços ou na horizontal, devem ser aplicadas 3 a 4 demãos, até se conseguir um consumo aproximado de 1,3kg a 1,6 kg/m². Em paredes podem ser aplicadas 2 a 3 demãos com um consumo de 0,800/1000 kg/m²

Em terraços, ter em atenção os rodapés, subindo pelo menos 15cm na parede.

Esperar 48 a 72 horas, com tempo seco, para posterior colocação dos mosaicos ou outro tipo de pavimento.

Aplicar sempre com a betonilha/reboco, isenta de humidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X-FLEX é um produto composto por resina acrílica estirénica que, uma vez seco, forma uma lâmina espessa altamente elástica, flexível, rigorosamente impermeável e duradoura. Excelente aderência sobre qualquer suporte. Estanquidade permanente através dos anos (longo envelhecimento). Resistente aos raios ultravioletas e ao frio. Tem vantagem sobre outro tipo de impermeabilizantes devido ao facto de ser de aplicação fácil, sem juntas de colagem e pisável. **X-FLEX** é um produto com certificado de garantia de 10 anos.

DADOS TÉCNICOS

PH	8,5 +/- 0,5
Viscosidade (Brook. A6-8/10 – 25°C)	250 P
Peso Específico	1,36 +/- 0,1 gr/cm ³
Elasticidade	400%
Permeabilidade ao valor de água H ₂ O	480
Resistência ao calor	80°C
Resistência ao frio	-10°C
Tempo de secagem (ao toque) a 20°C	3 horas
Tempo de secagem total	48 horas
Embalagem	4.5Kg/20Kg

LIMPEZA DE FERRAMENTA

Deve-se de limpar o produto com água antes deste secar.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

Guardar em local seco durante 12 a 18 meses.

Não tóxico, sem perigo e ignífugo

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675- 458 Odivelas

Telf: 21 932 32 15
Tel: 91 785 91 91

www.vital-imp.com
geral@vital-imp.com



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.