

M030

ISOFLEX

Poliuretano elástico Incolor transitável



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ISOFLEX é um revestimento monocomponente de poliuretano alifático. Resistentes a raios u.v. e à abrasão. Incolor, excelente elasticidade (400%) e aderência (mesmo em suportes lisos não porosos). Transitável.

VANTAGENS

Impermeabilização de terraços com mosaico já aplicado e com problemas de infiltrações de água. Impermeabiliza tijoleiras, pastilhas/ervinel, azulejos, todo o tipo de pedra. Aspecto envernizado mate.

MODO DE APLICAÇÃO

A superfície a tratar deve estar bem limpa e seca, eliminando todas as partes em desagregação. Aplica-se com rolo em pêlo curto, trincha ou airless em duas demãos finas (deve-se esperar que a 1ª demão seque, só depois aplicar a 2ª demão). Consumo aproximado de 0,400g/M² em duas demãos.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo elástomero	Poliuretano alifático
Dispersão amiónica	
Aspecto	branco leitoso
Sólidos(%):	35±1
PH (25º):	8.0- 9.0
Voláteis:	água
Viscosidade Brookfield:	25%) (mPa.s) >300
Solventes:	3%
Densidade (25º):	1.01- 1.03
Estabilidade 0º centígrados:	Estável
Embalagens:	5 Litros

PROPRIEDADES

Resistência à tracção	23.5 Mpa
Elasticidade final	400%
100% Elasticidade	8.4 Mpa.
200% Elasticidade	11.1 Mpa
300% Elasticidade	15.6 Mpa

Resistente aos raios u.v.

PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO

Não ingerir.

Em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente e abundantemente com água.

Uso de roupas e luvas adequadas.

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675- 458 Odivelas

Telf: 21 932 32 15
Tel: 91 785 91 91

www.vital-imp.com
geral@vital-imp.com



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.